211121341561

检 测 报 告

Test Report

（中通检测）检土固字第 ZTE202204265 号

项目名称：	固化飞灰检测
委托单位：	绍兴市再生能源发展有限公司
受检单位：	绍兴市再生能源发展有限公司
样品名称：	固化飞灰暂存仓库
采样时间：	2022 年 5 月 11 日

浙江中通检测科技有限公司

检验检测专用章

浙江中通检测科技有限公司
地址：浙江省宁波市镇海区庄市街道毓秀路 25 号　　邮编：315200
电话：0574-86698516　　传真：0574-86698516　　网址：http://www.ztjckj.com

检测报告说明

1、本报告无本公司红色“CMA”资质认定标志和红色“浙江中通检测科技有限公司检验检测专用章”及骑缝章均无效。

2、本报告不得部分复印，完整复印后未加盖红色“浙江中通检测科技有限公司检验检测专用章”无效。

3、本报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人签名无效。

4、本报告内容需填写清楚，经涂改、增删均无效。

5、本报告未经本公司书面同意，不得用于广告、商品宣传等商业行为。

6、除客户特别申明并支付样品管理费外，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样保存。

7、除客户特别申明并支付档案管理费外，本次检测的所有记录档案保存期限为6年，相关行业法律法规有特殊要求时从其要求。

8、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起向浙江中通检测科技有限公司提出。

9、本报告只对本公司采集样品负责；对不可复现的检测项目，检测结果仅对采样（检测）所代表的时间和空间负责。

10、本报告结果只代表检测时环境质量或污染物排放状况，且环境质量标准或污染物排放标准由委托方提供。

11、本报告正文共 4 页，一式 3 份，发出报告与留存报告的正文一致。

本机构通讯资料

浙江中通检测科技有限公司

地址：浙江省宁波市镇海区庄市街道毓秀路25号

邮编：315200

电话：0574-86698516

传真：0574-86698516

样 品 类 别：固废　　样 品 来 源：采样
委托方及地址：绍兴市再生能源发展有限公司（浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区钱滨线西侧）
委 托 日 期：2022 年 4 月 20 日
受检方及地址：绍兴市再生能源发展有限公司（浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区钱滨线西侧）
采 样 单 位：浙江中通检测科技有限公司
采 样 地 点：见附图
采 样 日 期：2022 年 5 月 11 日
检 测 单 位：浙江中通检测科技有限公司
检 测 地 点：浙江省宁波市镇海区庄市街道毓秀路 25 号实验室+见附图
检 测 日 期：2022 年 5 月 11 日至 5 月 19 日
检测方法依据：

汞：固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014
镉：固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016
铅：固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016
铬：固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016
六价铬：固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995
铜：固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016
锌：固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016
铍：固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016
钡：固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016
镍：固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016
砷：固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014
氟化物：固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法 GB/T 15555.11-1995
氰根离子：危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 (附录 G 固体废物 氰根离子和硫离子的测定 离子色谱法)GB 5085.3-2007
pH 值：固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法 GB/T 15555.12-1995
含水率：城市污水处理厂污泥检验方法(2 含水率的测定 重量法)CJ/T 221-2005
前处理方法：固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007

评 价 标 准：危险废物填埋污染控制标准 GB 18598-2019

检 测 结 果

单位：mg/L（pH 值：无量纲，含水率：%）

采样地点	G1 固化飞灰仓库	标准值
样品名称	飞灰	
样品性状	黑色颗粒	
汞	1.57×10^{-3}	0.12
镉	＜0.01	0.6
铅	＜0.03	1.2
铬	0.22	15
六价铬	＜0.004	6
铜	＜0.01	120
锌	＜0.01	120
铍	＜0.004	0.2
钡	0.84	85
镍	＜0.02	2
砷	3.73×10^{-3}	1.2
氟化物	1.41	120
氰根离子	$<1\times10^{-4}$	6
pH 值	10.39	7.0-12.0
含水率	8.5	60

END


编　　制：林怡　　审　　核：　　签　　发：

签发日期：2022.05.24

（检验检测专用章）

浙江中通检测科技有限公司
地址：浙江省宁波市镇海区庄市街道毓秀路 25 号　　邮编：315200
电话：0574-86698516　　传真：0574-86698516　　网址：http://www.ztjckj.com

附图：



附图 1 采样点位图

附表：

附表 1　检测项目仪器信息

检测项目	仪器名称/型号	仪器编号
镉	Avio200	ZT-Lab-414
铅		
铬		
钡		
镍		
铜		
锌		
铍		
六价铬	可见分光光度计/DR2800	ZT-Lab-246
汞	原子荧光光度计 BAF-2000	ZT-Lab-392
砷		
氟化物	酸度计 pHS-3E	ZT-Lab-348
pH 值	酸度计 pHS-3E	ZT-Lab-196
氰化物（氰根离子）	离子色谱仪/CIC-D100	ZT-Lab-278
含水率	电子分析天平/FA2004B	ZT-Lab-290

以下空白。